



Technický list 03.21 Spárovací malta JOINT FIX

Výrobek Je vysoce kvalitní, již hotová, jednosložková spárovací malta připravená k okamžitému použití. Slouží nejen pro opravy vydrolených spár ve zdivu, ale i spárování obkladů a dlažby s nadměrnou šířkou spár vč. spár v kameni zdivu apod.

Vlastnosti

- ▣ Vysoká přilnavost ke zdivu, betonu, kameni a dlažbě
- ▣ Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- ▣ Přetíratelná akrylovými a disperzními barvami
- ▣ Bez rozpouštědel a bez zápachu
- ▣ Velmi lehce se nanáší, rychlá aplikace
- ▣ 100% efektivní - žádný přebytek malty
- ▣ Žádný nepořádek
- ▣ I na matně vlhké podklady
- ▣ Přetíratelná
- ▣ Bez zápachu

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Opravy nových a poškozených spár
- Spárování zdiva, plotovek a lícovek
- Spáry až do šíře 2 cm
- Rychlé opravy v omítkách
- Opravy omítek a pohledových betonů

Balení Kartuše 310ml
Barva šedá

Technické údaje			
Základ	-	disperzní polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,70	
Sušina	%	85	1 hodina při 105°C
Tepelná odolnost	°C	-35 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Stékalnost	mm	< 2	dle ISO 7390
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +25°C
Minimální rozměr spáry	mm	8 x 6	6,4 m z kartuše
		12 x 6	4,3 m z kartuše
		18 x 6	2,8 m z kartuše

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa trvale zatížená vlhkem a vodou, pro použití na podklady z PE, PP, živičné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích, v místech pohyblivých spár mezi dilatačními celky. Neaplikovat pod +5°C a na promrzlé podklady.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Pro optimální konečný výsledek chraňte povrch před účinky slunečního záření během aplikace a schnutí. Po 5-10 minutách odstraňte ručně přebytek spárovací malty kartáčem nebo vlhkou houbou z okolí spár z cihelného zdiva / kamene apod.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 03.21 Spárovací malta JOINT FIX

Joint Fix je již několik hodin po aplikaci odolný počasí a dešti. V případě potřeby může být přetřen barvou. Vzhledem k širokému spektru nátěrových hmot doporučujeme předběžnou zkoušku.

Čištění	Materiál: voda Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 03.21».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 23.08.2013 Vyhотовeno dne: 24.10.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100