



Technický list 06.14 Hřebíky a šrouby v tubě

Výrobek	Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Nahrazuje hřebíky a šrouby; <input checked="" type="checkbox"/> Rychlá přilnavost, snadná aplikace; <input checked="" type="checkbox"/> Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý; <input checked="" type="checkbox"/> Po vytvrzení přetíratelné.		
Použití	- Lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní; - Lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek.		
Balení	Kartuše po 310 ml, tuba 25 ml		
Barva	Béžová		
Technické údaje			
Základ	-	SBR kaučuk	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,02	
Sušina	%	65	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+15 / +40	
Čas odvětrání	min	10	(vysvětlení viz. Pokyny)
Otevřený čas	min	≈ 10-15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	hod	24 - 72	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	0,75	(při 20°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	15,0	(při 20°C / za 168 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	300 – 600	
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon. Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje		
Pokyny	Lepidlo naneste v pruzích rovnoměrně na jednu stranu lepených materiálů a materiály přitiskněte k sobě. Při lepení polystyrenu nanášejte v tenkých pruzích a nechte cca 5-10minut odvětrat. Poté přiložte lepené díly k sobě.		
Čištění	Materiál: Perchlorethylen Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.14»		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 13.09.2011	Vyhотовeno dne: 02.01. 2002	

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100