



Technický list 06.84 Sádrové lepidlo na SDK desky



Výrobek Sádrové lepidlo k upevnění sádkartonových desek na podklady jako keramická cihla, pórobetonové tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Za deskami lze zachovat rozvody el.kabelů a odvětrání stěn.

Vlastnosti

- K ručnímu zpracování
- Netvoří hrudky
- Snadno zpracovatelné
- Vysoká vydatnost
- Vysoká efektivita, rychlá montáž desek
- Rychlý nárůst počáteční pevnosti po nalepení
- Směsný poměr s vodou 0,5 litrů na 1kg směsi
- Čas zpracování cca 30 minut

Použití

- Lepicí hmota pro vnitřní použití na savé podklady
- Lepení sádkartonových desek na hrubé zdivo, pórobeton a beton
- Nahrazuje drahé ocelové rošty

Balení PAP pytel 25 kg
Barva Bílá, lehce nažloutlá

Technické údaje

Základ	vysoce jemný křemičitý písek vhodné zrnitosti, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti		
Obsah SO ₃	% hm.	≈ 42,27	EN 13279-2
Obsah pojiva, na základě CaSO ₄ (% hmotnostní)	% hm.	71,86	EN 13279-2 (deklarováno ≥ 30 %)
Sypná hmotnost	g/cm ³	1,2	
pH	-	7 - 8	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba zpracovatelnosti	minut	až 55	EN 14496 (deklarováno > 30 min.)
Možnost korekce / rektifikace	minut	5	
Možnost vrtání do desky	hod.	24	
Úplné vytvrzení	dny	14	
Přídržnost k podkladu	MPa (N/mm ²)	0,15 polystyren	EN 14496 (deklarováno ≥ 0,06 min.)
	MPa (N/mm ²)	0,35 SDK	EN 13279
	MPa (N/mm ²)	0,83 beton	EN 13279
Minimální tloušťka	mm	6	
Maximální tloušťka	mm	20	
Množství záměsové vod	litrů/kg směsi	0,5	EN 13279-2
Spotřeba	kg/m ²	3 až 5	
Skladovatelnost	měsíce	9	V suchu při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před vlhkem
Reakce na oheň	-	A1	EN 13501-1

Podklad Musí být suchý, soudržný a nosný, bez trhlin, nezmrzlý, zbavený prachu, mastnoty a volných částic, bez zbytků nátěrů a objemově stálý. Savé podklady opatřit penetračním nátěrem např. Hloubkovou penetrací nebo S2802A.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Pokyny K přípravě použijte pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. Suchou směs důkladně promíchat s vodou v množství 0,5 litrů na 1 kg suché směsi. Namíchanou směs nechte 3 minuty odstát, potom celý obsah opět promíchejte ručně nebo strojně s nízkým počtem otáček v hladkou homogenní hmotu. Provedte zkoušku správné konzistence tak, že nabereíte hmotu na špachtli nebo zednickou lžící o velikosti koláče asi 10 cm a otočíte směrem k zemi. Pokud sádrové lepidlo drží na lžící či špachtli, pak je konzistence vhodná pro aplikaci na sádrokartonovou desku. Namíchanou směs spotřebujte do 30 minut.

Pro přípravu každé další směsi použijte jen očištěnou nádobu a nářadí, jinak se čas zpracovatelnosti výrazně zkracuje.

Na rubovou stranu sádrokartonové desky naneste lepicí terče ve vzdálenostech 26 až 35 cm od sebe v závislosti na savosti a nerovnosti podkladu. U SDK desek tloušťky 9,5 mm nanášejte lepidlo ve čtyřech řadách u běžných SDK desek s tloušťkou 12,5 mm pak postačí ve třech řadách. Desku přitiskněte ke zdi tak, že spodní hranou desky opřete o stěnu a pomalu postavíte do svislé pozice. Poklepem ruky usadíte desku na terče. Dorovnání lepené konstrukce provádějte ihned po jejím přilepení, čas pro rektifikaci závisí na vlastnostech podkladu a klimatických podmínkách je okolo 5 min. Po takto usazené a srovnané desce nechte lepidlo vytvrdnout. Minimální tloušťka lepidla je 6 mm a maximální 20 mm po zabudování.

Provedení otvorů pro zásuvky je nutné provádět ještě před nanesením lepidla. Polohu elektrokrabic si vyměřte na desku a pak vyřízněte kruhovým vrtákem. Pokud se provádí po nalepení desek, pak nejdříve po 24 hodinách. Po vytvrdnutí lepidla proveďte přetmelení spojů hran desek obvyklým způsobem.

Upozornění Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) nepoužívat. Do namíchané směsi již dodatečně nepřidávejte sádro ani vodu! Nepoužívat při relativní vzdušné vlhkosti vyšší než 65%.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.84».

Aktualizace Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 07.08.2014

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100