



Technický list 40.02 **Plnič pórů** pro Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE

Výrobek **Plnič pórů** pro Kamenného / Mramorový koberec PerfectSTONE je jednosložkový disperzní akrylát, který slouží k vyplnění pórů mezi kamínky a mramory koberce PerfectSTONE v interiéru.

Vlastnosti

- Vysoce viskózní;
- Použití v interiéru;
- Vhodná na podlahové vytápění
- Zajišťuje nepropustnost kamenného koberce
- Zachovává přírodní vzhled kameniva

Použití Plnič pórů uzavírá povrch kamenného koberce a zajišťuje tak vodonepropustnost a lepší udržovatelnost povrchu. Tím je vhodný pro použití v místech, kde se často zametají nečistoty či místa, kde dochází k rozlití tekutin (kuchyně, koupelny, předsíně). Při jednovrstvé aplikaci zachovává přírodní vzhled a tvar kamenného koberce. Při aplikaci ve dvou vrstvách vyhladí povrch kamenného koberce do hladké plochy.

Barva Po vytvrzení Transparentní
Při nanášení má bílou / mléčnou barvu

Balení 3kg; 10kg

Technické údaje

Hustota	kg/dm ³	±1,02	
Viskozita		Tixotropní pasta	
Obsah pevných částic	% váhy	53	
Bod vzplanutí	°C	Nevztahuje se	
Schnutí při 20°C a 65% vlhkosti		Pochůzí	24 hodin
		Úplné vytvrzení	7 a více dní (dle tl. vrstvy)
Ředění		Není doporučeno	
Čištění		Vodou	
Skladování		12 měsíců	
		V uzavřených, originálních balení (10-25°C)	
Aplikační teplota	°C	5 – 25°C	

Aplikace Aplikace plniče je možná po 72 hodinách po pokládce Kamenného / Mramorového koberce PerfectSTONE. Podklad, na která nanášíte plnič pórů, musí být suchý a zbavený volných částic, mastnoty, prachu a nečistot. Kamenný koberec musí být dokonale utážen. Plnič pak roztírejte do podkladu pomocí gumové nebo plastové stěrky. Při vtírání používejte tzv. „křížovou metodu aplikace“, kdy měníte směry tahu stěrky tak aby tahy byly na sebe kolmé. Tím zajistíte dokonale vyplnění mezer mezi kamínky. Během vytvrzování chraňte povrch před prachem, vodou a dalšími znečišťujícími látkami. Povrch je pochůzí po 24 hodinách. Možnost zatížit povrch vodou a běžnými čisticími prostředky je po 7 dnech. Druhou vrstvu nanášíte po vyzrání vrstvy první.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 40.02 **Plnič pórů** pro Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE

Upozornění Aby se zabránilo pění, nikdy neaplikujte plnič pórů štětcem. Neuzavírejte Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE, který je mokry či vlhký, maximální přípustná vlhkost je do 0,3%.

Plnič pórů není možné aplikovat do míst, kde je trvalá vzdušná vlhkost nad 90% a tam, kde dochází k trvalému styku s vodou. Pro zlepšení odolnosti plniče vůči chemikáliím a trvale stojící vodou je nutno dodatečně aplikovat nátěr z epoxidové pryskyřice. Jako epoxidový ochranný nátěr lze použít pojivo pro kamenný koberec základ (složku A) a tvrdidlo (složku B).

Plnič je vhodný jen pro povrchy kamenných koberců z frakce kameniva 2-4 a mramoru 3-6. U větších frakcí je riziko vzniku otvorů, do kterých může zatíkat.

Spotřeba	Pro tloušťku vrstvy mramorového koberce 8 mm o frakci 2-4	1,0 kg/m ²
	Pro tloušťku vrstvy kamenného koberce 10 mm o frakci 3-6	1,3 kg/m ²
	Pro druhou vrstvu	0,5 kg/m ²

Spotřeba materiálu je dle tabulky orientační. Spotřeba je závislá na druhu frakce kamínku, doporučená maximální frakce je 2-4 mm. Dále má vliv na spotřebu i tloušťka kamenného koberce, a zda je plnič aplikován na říční kamínky nebo na mramory. Mramory mají menší spotřebu než říční kamínky, jelikož se lépe srovnávají v ploše a nevytváří tak velké mezery.

Skladovatelnost Minimální skladovatelnost v originálních neotevřených obalech při teplotě od +10°C až +25°C, min. 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.90P».

Aktualizace Aktualizováno dne: 10.01.2017

Vyhotoveno dne: 30.03.2015

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100